

Productblad

Holonite B&S (Bond & Seal)

Omschrijving:

Holonite B&S is een eencomponentige en elastisch blijvende lijm- en afdichtingskit speciaal ontwikkeld voor Holonite producten.

Voordelen:

- Eenvoudig en snel te verwerken
- Oximvrij, neutrale uitharding
- Reukarm
- CE-markering op basis van EN 15651-1, Type F 25LM INT-EXT
- Duurzaam elastisch
- UV stabiel
- Hechting op vele ondergronden

Verwerking:

Zie de verwerkingsvoorschriften op www.holonite.nl.

Technische gegevens:

Basis:	siliconen
Dichtheid:	(EN 542) ca. 1.010 kg/m ³
Vaste-stofgehalte:	ca. 100%
Velvormingstijd:	(23°C, 50%RLV) ca. 25 minuten
Doorhardingssnelheid:	(23°C, 50%RLV) ca. 2-3 mm/24 uur
Hardheid in Shore A:	(EN ISO 868) ca. 25
Volumeverlies:	(EN ISO 10563) < 5%
Max. toelaatbare vervorming:	(ISO 11600) ca. 25%
Modulus bij 100% rek:	(EN ISO 8339) ca. 0,4 N/mm ²
Treksterkte (Fmax):	(EN ISO 8339) ca. 0,7 N/mm ²
Rek bij breuk:	(EN ISO 8339) ca. 300%
Verwerkingstemperatuur:	minimaal +5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur:	minimaal +5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestandheid:	minimaal -50 °C tot maximaal + 150 °C

Versie: 2015-14-7, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.