

Productblad

Holonite Fix

Omschrijving:

Holonite Fix is een eencomponentige en elastisch blijvende MSP constructiekit speciaal ontwikkeld voor Holonite producten.

Voordelen:

- Hoge eindsterkte, snelle droging
- Geen blaasvorming
- Reukarm
- Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- Duurzaam elastisch
- UV stabiel
- Hechting op vele ondergronden

Verwerking:

Zie de verwerkingsvoorschriften op www.holonite.nl.

Technische gegevens:

Basis:	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uitdardend
Dichtheid (EN 542):	ca. 1.380 kg/m ³
Vaste-stofgehalte:	ca. 100%
Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV) :	ca. 10 minuten
Open tijd (23 °C, 50% RLV):	ca. 12 minuten
Kleefvrij (23 °C, 50% RLV):	na ca. 4 uur
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV):	ca. 3 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868):	ca. 55
Volumeverandering (EN ISO 10563):	< 5%
Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504):	ca. 1,5 N/mm ²
Trek bij breuk (ISO 37/DIN 53504):	ca. 2,6 N/mm ²
Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504):	ca. 330%
Afschuifsterkte (ISO 4587):	ca. 1,7 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur:	minimaal +5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur:	minimaal +5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid:	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C
Korte temperatuurbestendigheid:	tot maximaal +180 °C (tot 30 minuten)
Houdbaarheid:	18 maanden in ongeopende verpakking

Versie: 2015-14-7, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.